



FICHE TECHNIQUE

14/05/2025



ENDUIFLEX

ENDUIT SYNTHÉTIQUE EN CARTOUCHE
POUR TRAVAUX D'EXTÉRIEUR

PRÉSENTATION

ENDUITFLEX est un enduit synthétique acrylique nouvelle génération, à séchage rapide, conditionné en cartouche pour tous les travaux d'extérieur comme la réparation des fissures, trous et/ou éclats, le collage des matériaux poreux, la réalisation de joints souples et étanches... **ENDUIFLEX** présente une finition granuleuse type "enduit" et un large choix de coloris disponibles, permettant de rendre invisible vos interventions, contrairement à un mastic classique. **ENDUIFLEX** reste souple après séchage, et possède une très bonne tenue aux UV. Il est recouvrable par une peinture. **ENDUIFLEX** est sans solvants, sans CMR et classé A pour les émissions de COV.

DOMAINES D'APPLICATION

ENDUIFLEX adhère sur tous les supports courants du bâtiment tels que la maçonnerie, brique, tuile, pierre naturelle, enduit, bois... Il est employé pour les opérations de collage et joints de pierres de parement, le collage et la réparation de chapeaux de clôtures, le rebouchage de fissures, lézardes sur sols et murs, la réalisation de joints de dilatation et joints d'étanchéité...

MODE D'EMPLOI

Nettoyer et dégraisser les zones à traiter. Appliquer **ENDUIFLEX** au pistolet à cartouches. Laisser durcir quelques minutes puis effectuer la finition recherchée (exemple : lissage à la spatule pour un effet lissé ou à la brosse pour un effet brossé). Attendre 48h avant recouvrement. Reboucher la cartouche après utilisation. Nettoyer les outils à l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE : 1 heure en fine couche, 48 heures à cœur suivant l'épaisseur.
CONSOMMATION MOYENNE : 15 m de fissures de 5mm de largeur par cartouche.



SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

GAMME



FICHE TECHNIQUE

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas appliquer par temps de pluie. Pour les fissures profondes, appliquer une couche de finition en cas de retrait.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Pâteux
Odeur	: Caractéristique
pH	: 8.50
Densité	: > 1
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC
Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com
Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019
Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

GAMME